

DAS AIRBRUSH-STUDIO MÜNCHEN

HELMUT G. Haider
Beethovenstraße 9
85521 Ottobrunn
Tel. u. Fax: 089 609 97 08
Mobil: 0177 609 97 08
e-mail: airbrush@t-online.de

Perlmutter – Universal Konzentrate

Diese Perlmutter Konzentrate sind nahezu unbegrenzt einsetzbar und sehr brillant. Es gibt die Konzentrate in flüssiger Form mit der feinsten Pigmentierung und als Pulver mit gröberer Pigmentierung. Diese Konzentrate lassen sich problemlos in fast allen handelsüblichen Lacksystemen verarbeiten.

Einsatzgebiete

Auf weißer und schwarzer Basislackierung, auf Buntlacken und auch auf Metallik-Basisfarben einsetzbar. Durch Mischen mit Candy-Lasur-Konzentrat entstehen leuchtende Farbperlmuttereffekte.

Anwendung

Star Pearl oder Flip-Flop Flüssig-Konzentrate in 118ml.

Vor Gebrauch Konzentrate stets gut umrühren.

Auf weißer Basislackierung ca. halbe Konzentratmenge auf 1 Liter spritzfertigen 1K-Klarlack mischen.

Auf Schwarz oder Buntfarben maximal 1 Teelöffel auf 1 Liter spritzfertigen 1K-Klarlack mischen.

Anwendung

Flip-Flop Perlmutter-Pulver-Konzentrate in 60 Gramm

Auf weißer Basislackierung ca. 30 Gramm auf 1 Liter spritzfertigen 1K-Klarlack begeben.

Auf Schwarz oder Buntfarben 1 bis 2 Teelöffel auf 1 Liter spritzfertigen 1K-Klarlack begeben.

Merke: Perlmutterfarben neigen zur Schattenbildung. Daher immer nur in dünnen Schichten auftragen. Auf Schwarz oder Buntfarben nur trocken ausnebeln.

Spritzdruck

3 bis 4 bar.

Endversiegelung

Nach ausreichender Abluftzeit 1-2 Gänge MS 2K-Lack auftragen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlung, die wir aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu überprüfen.

Es gelten unsere Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit der Herausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.