

DAS AIRBRUSH-STUDIO MÜNCHEN

HELMUT G. Haider
Beethovenstraße 9
85521 Ottobrunn
Tel. u. Fax: 089 609 97 08
Mobil: 0177 609 97 08
e-mail: airbrush@t-online.de

Verarbeitungshinweis STANDOX SPRAY MAX

ArtNr.: 4194

Technische Beschreibung

- 2 K – Lack aus der Spraydose
- 2 Spritzgänge
- Lufttrocknung über Nacht / 20° C
- beschleunigte Wärmetrocknung 30 min / 60°C möglich

Anwendung

- Roten Druckknopf der Kappe entnehmen und auf das Härtermischventil auf der unteren Doseseite setzen und eindrücken.
- Dose 2 min. gründlich schütteln.
- Der Untergrund sollte fettfrei und sauber sein
- Zwischen den Lackiergängen 10 – 20 min. ablüften lassen

- 1. Spritzgang nur einnebeln (**nicht nass**)

- Danach 2 Spritzgänge = 30 – 40 micro
- Staubtrocken ca. 3 h/ 20°C
- Geöffnete Originalgebinde ca. 12 h verwendbar
- Durch Lagerung im Kühlschrank kann die Verarbeitungszeit verlängert werden (**Testen**)
- Ungeöffnete Originalgebinde 12 Monate / 20°C haltbar

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältniss und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

<p>Nur in gut belüfteten Räumen oder im Freien verarbeiten. Atemschutz tragen. Von Zündquellen fernhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p>
--